КЕМИКО

**Алюминия оксид**

| | |
|---|---|
| Химическая формула | $Al_2O_3$ |
| Насыпная плотность, г/см$^3$ | >0,6 |
| Чистота, не менее, % масс. | 99,996 |
| Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более | 120 |
| Фазовый состав | α / γ-фаза |
| Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$ | 80/150 |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО

**Галлия оксид**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | $Ga_2O_3$ |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | >0,6 |
| **Чистота, не менее, % масс.** | 99,996 |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более** | 100 |
| **Фазовый состав** | α / β-фаза |
| **Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$** | 120/200 |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО

**Алюминия оксид,**
**легированный оксидами металлов**

| | |
|---|---|
| Химическая формула | $Al_2O_3 \bullet nMet_xO_y$ |
| Массовый/мольный состав,% | по согласованию с заказчиком |
| Насыпная плотность, г/см$^3$ | >0,6 |
| Чистота, не менее, % масс. | 99,996 |
| Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более | 120 |
| Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$ | 120/200 |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО



**Галлия оксид,**
**легированный оксидами металлов**

| | |
|---|---|
| Химическая формула | $Ga_2O_3 \bullet nMet_xO_y$ |
| Массовый/мольный состав,% | по согласованию с заказчиком |
| Насыпная плотность, г/см$^3$ | >0,6 |
| Чистота, не менее, % масс. | 99,996 |
| Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более | 100 |
| Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$ | 120/200 |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО



**Алюминий-иттриевый гранат (YAG)**

| | |
|---|---|
| Химическая формула | $Y_3Al_5O_{12}$•nMet |
| Массовый/мольный состав,% | по согласованию с заказчиком |
| Насыпная плотность, г/см$^3$ | >0,6 |
| Чистота, не менее, % масс. | 99,995 |
| Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более | 100 |
| Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$ | 80/150 |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО



**Иттрий-галиевый гранат (YAG)**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | **$Y_3Ga_5O_{12}$•nMet** |
| **Массовый/мольный состав,%** | **по согласованию с заказчиком** |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | **>0,6** |
| **Чистота, не менее, % масс.** | **99,995** |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более** | **100** |
| **Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$** | **120/200** |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО



**Литий алюминат**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | **$LiAlO_2$** |
| **Массовый/мольный состав,%** | **стехиометрический** |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | **>0,6** |
| **Чистота, не менее, % масс.** | **99,995** |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более** | **50** |
| **Фазовый состав** | **аморфный** |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО



**Лития галлит**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | **$LiGaO_2$** |
| **Массовый/мольный состав,%** | **стехиометрический** |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | **>0,6** |
| **Чистота, не менее, % масс.** | **99,995** |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не более** | **50** |
| **Фазовый состав** | **аморфный** |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО

**Алюминия оксид ультрадисперсный**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | **$Al_2O_3$** |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | **<0,5** |
| **Чистота, не менее, % масс.** | **99,995** |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не менее** | **250** |
| **Фазовый состав** | **аморфный / γ-фаза** |
| **Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$** | **20/50** |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
https://www.kemikoru.com

КЕМИКО

**Алюминия гидроксид ультрадисперсный**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | **$Al(OH)_3$** |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | **<0,5** |
| **Чистота, не менее, % масс.** | **99,995** |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не менее** | **250** |
| **Фазовый состав** | **аморфный / γ-фаза** |
| **Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$** | **20/50** |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com

КЕМИКО

**Алюминия метагидроксид ультрадисперсный**

| | |
|---|---|
| **Химическая формула** | **AlO(OH)** |
| **Насыпная плотность, г/см$^3$** | **<0,5** |
| **Чистота, не менее, % масс.** | **99,995** |
| **Удельная поверхность по БЭТ, м$^2$/г, не менее** | **250** |
| **Фазовый состав** | **аморфный / γ-фаза** |
| **Размер агрегатов,мкм, $D_{50}/D_{90}$** | **20/50** |



Калужская область, г. Обнинск,
ул.Горького д.4.
телефон: +74952276245
E-mail: chemicoru@gmail.com
http://www.kemikoru.com